



2022.01

低壓陽極用化成鋁箔規格表 LITON Low Voltage Formed Foil Specification - I

Type	Product Code	Forming Voltage																				Thickness	TS	
		WV	4		6.3		10		16		25		35		50		63		80		100		μm ±10%	kgf/cm
		Vf	5	6	8	9	13	14	21	23	33	36	47	51	67	73	85	92	105	115	135	145		
GN	LT7000S	Cap	175	145	121	111	83.0	78.2	54.0	48.8	31.9	28.5	20.2	18.0									70	≧1.7
	LT7001S		196	165	138	125	92.7	87.3	60.5	55.1	36.2	32.7	23.5	20.6									70	≧1.7
	LT8000S		232	195	165	150	115	107	73.6	65.4	42.5	36.4	27.6	25.1									80	≧1.7
	LT8001S		244	207	173	157	120	111	76.8	68.7	44.7	38.7	28.5	26.2									80	≧1.7
	LT8002S		255	218	182	164	125	115	80.0	72.0	46.8	40.9	29.4	27.3									85	≧1.7
	LT8503S		268	225	187	173	129	122	84.7	75.4	48.4	43.0	30.8	29.0									85	≧1.7
	LT9000S		245	204	170	158	119	111	77.0	69.2	44.0	39.0	28.5	26.0									90	≧1.7
	LT9002S		269	224	187	173	131	122	84.5	75.9	48.3	42.8	31.3	28.5									95	≧1.7
	LT9003S		284	240	198	180	140	131	88.5	80.2	52.2	46.0	33.9	30.3									95	≧1.7
	LT1000S		301	251	209	193	149	140	94.8	86.0	53.9	47.8	34.3	30.8									100	≧1.7
	LT0500S		307	256	213	196	152	143	96.6	87.7	54.9	48.7	34.5	31.0									105	≧1.7
LT0501S	317	265	221	203	158	148	100	90.8	56.8	50.4	35.7	32.1									105	≧1.7		
ML	LT6515T	Cap	94.0	87.0	72.4	66.3	49.2	46.2	32.5	29.7	20.0	18.2	13.3	11.9	8.41	7.46	5.94	5.25	4.16	3.52	2.54	2.12	65	≧1.9
	LT7015T		105	97.5	81.6	74.6	54.6	51.4	36.3	33.1	22.6	20.5	15.0	13.5	9.48	8.41	6.72	5.92	4.71	3.99	2.89	2.45	70	≧1.9
	LT8000Y		163	152	119	109	78.6	74.3	51.5	47.0	32.7	29.7	21.6	19.3	12.7	11.0	8.15	7.21	5.22	4.41	3.06	2.69	80	≧2.2
	LT8002Y		174	161	127	116	85.3	80.0	56.8	51.6	34.6	31.3	22.7	20.3	13.5	11.7	8.96	7.86					80	≧2.2
	LT8003Y		205	192	152	138	109	100	69.9	63.6	42.5	39.4	27.0	24.4	16.2	14.0							85	≧1.9
	LT9003Y		251	230	181	170	130	122	82.5	74.8	49.2	44.8	31.8	28.9	19.4	16.7	12.7	10.8					95	≧2.2
	LT9004Y		269	235	204	188	144	134	90.0	82.1	54.1	48.8	35.3	31.0	20.6	17.8	14.8	12.2					100	≧2.2
	LT1004Y		297	271	222	203	154	140	99.1	90.5	60.2	54.3	38.0	33.9	21.6	18.6	14.1						105	≧2.0
	LT1504Y		320	280	230	210	158	140	105	96.0	63.0	57.0	40.5	35.5	23.8								115	≧2.0

Type	Product Code	Forming Voltage																				Thickness	TS	
		WV	4		6.3		10		16		25		35		50		63		80		100		μm ±10%	kgf/cm
		Vf	5	6	8	9	13	14	21	23	33	36	47	51	67	73	85	92	105	115	135	145		
HW	LT6515T		94.0	87.0	72.4	66.3	49.2	46.2	32.5	29.7	20.0	18.2	13.3	11.9	8.41	7.46	5.94	5.25	4.16	3.52	2.54	2.12	65	≥1.9
	LT7015T		105	97.5	81.6	74.6	54.6	51.4	36.3	33.1	22.6	20.5	15.0	13.5	9.48	8.41	6.72	5.92	4.71	3.99	2.89	2.45	70	≥1.9
	LT9002T														12.9	10.4	8.40	7.53	5.80	5.00	3.40	3.13	90	≥2.0
	LT9004T	Cap													14.8	13.2	10.5	9.23	7.38	6.44	4.57	4.35	92	≥2.0
	LT1006T														16.7	14.8	12.3	10.9	8.42	7.19	5.24	4.57	105	≥1.7
	LT0507T														17.6	15.8	13.0	11.6	8.80	7.49	5.55	4.86	105	≥1.7
	LT0508T														20.5	18.3	14.4	12.7	10.3	8.92	6.99	5.75	105	≥1.6
Type	Product Code	Forming Voltage																		Thickness	TS			
		WV	Extra Low Voltga					6.3		10		16		25		35						μm ±10%	kgf/cm	
		Vf	2	3	4	5	6	8	9	13	14	21	23	33	36	47	51							
LH	LT0501S		494	381	343	317	265	221	203	158	148	100	90.8	56.8	50.4	35.7	32.1						105	≥1.7
	LT0503S		518	400	360	333	278	232	213	166	155	105	95.3	59.7	52.9								105	≥1.7
	LT0504P		534	412	371	343	289	238	219	171	160	110	99.4	63.3	57.2								110	≥1.7
	LT1505P	Cap	549	424	381	353	301	248	228	175	165	114	104	67.3	60.8	42.3	36.8						115	≥1.9
	LT1506P		574	445	399	369	314	255	234	181	168												115	≥1.9
	LT1207P		582	450	404	374	319	263	242	186	174	121	110	71.3	64.4	44.8	39.0						120	≥2.1

Remark :

1. The data shown according to the inspection standard of EIAJ RC-2364A.
2. The capacitance for reference only, actual value should be according to quotation
3. Capacitance tolerance -5%~+15%
4. Density of Residual Chloride : ≤1.0 mg/m²
5. Forming use JCC, KDK etched foils also available.

GN : For General Product

ML : For Mini size / Low ESR

HW: For Working Voltage 50 ~100V

LH : For Low Voltage High Gain

備註 :

1. 表列數據依據 EIAJ RC-2364A 標準方式檢驗
2. 比容數據供參考用，實際規格以報價單為準。
3. 比容容差範圍 -5%~+15%
4. 箔殘留氯濃度 : ≤1.0 mg/m²
5. 可指定使用 JCC、KDK 腐蝕箔化成

GN : 一般用途產品

ML : 小尺寸及低阻抗產品

HW: 工作電壓 50 ~100V產品

LH : 極低壓高容產品