

[illegible]

Type	Product Code	Forming Voltage																				Thickness	TS	
		WV	4		6.3		10		16		25		35		50		63		80		100		μm ±10%	≥kgf/cm
		Vf	5	6	8	9	13	14	21	23	33	36	47	51	67	73	85	92	105	115	135	145		
HW	LT6515T	Cap	94.0	87.0	72.4	66.3	49.2	46.2	32.5	29.7	20.0	18.2	13.3	11.9	8.41	7.46	5.94	5.25	4.16	3.52	2.54	2.12	65	1.9
	LT7015T		105	97.5	81.6	74.6	54.6	51.4	36.3	33.1	22.6	20.5	15.0	13.5	9.48	8.41	6.72	5.92	4.71	3.99	2.89	2.45	70	1.9
	LT9002T														12.9	10.4	8.40	7.53	5.80	5.00	3.40	3.13	90	2.0
	LT9004T														14.8	13.2	10.5	9.23	7.38	6.44	4.57	4.35	92	2.0
	LT1006T														16.7	14.8	12.3	10.9	8.42	7.19	5.24	4.57	105	1.7
	LT0507T														18.1	17.3	13.4	11.7	9.26	7.64	5.51	5.12	105	1.7
	LT1508T														20.5	18.3	14.4	12.7	10.3	8.92	6.99	5.75	115	1.6
Type	Product Code	Forming Voltage																				Thickness	TS	
		WV	Extra Low Voltga					6.3		10		16		25		35							μm ±10%	≥kgf/cm
		Vf	2	3	4	5	6	8	9	13	14	21	23	33	36	47	51							
LH	LT0501S	Cap	494	381	343	317	265	221	203	158	148	100	90.8	56.8	50.4	35.7	32.1						105	1.7
	LT0503S		518	400	360	333	278	232	213	166	155	105	95.3	59.7	52.9							105	1.7	
	LT0504P		534	412	371	343	289	238	219	171	160	110	99.4	63.3	57.2							110	1.7	
	LT1505P		549	424	381	353	301	248	228	175	165	114	104	67.3	60.8	42.3	36.8					115	1.9	
	LT1506P		695	510	453	399	359	287	254	185	173	113	102	68.4	62.1							115	1.9	
	LT1207P		734	636	489	438	383	309	274	196	177	122	110	74.2	65.9	44.8	39.0					120	2.1	
	LT1208P		771	668	513	460	402	324	288	206	186	128	116	78.0								120	2.1	

Remark :

1. The data shown according to the inspection standard of EIAJ RC-2364A.
2. The capacitance for reference only, actual value should be according to quotation
3. Capacitance tolerance -5%~+15%
4. Density of Residual Chloride : ≤ 1.0 mg/m²
5. Forming use JCC, KDK etched foils also available.

GN : For General Product

ML : For Mini size / Low ESR

HW: For Working Voltage 50 ~100V

LH : For Low Voltage High Gain

備註 :

1. 表列數據依據 EIAJ RC-2364A 標準方式檢驗
2. 比容數據供參考用，實際規格以報價單為準。
3. 比容容差範圍 -5%~+15%
4. 箔殘留氯濃度 : ≤ 1.0 mg/m²
5. 可指定使用 JCC、KDK 腐蝕箔化成

GN : 一般用途產品

ML : 小尺寸及低阻抗產品

HW: 工作電壓 50 ~100V產品

LH : 極低壓高容產品